

热缩管

DR-25防油柔软橡胶热缩管

优点

- 阻燃
- 系统-25热缩管
- 收缩比2:1
- RoHS规范



1

应用

DR-25热缩管由辐照交链橡胶材料制成，能抵抗航空和柴油燃料，液压油和润滑油等油液的腐蚀，并抗摩擦，阻燃和耐高温。特别适合作地面车辆电 缆的护套和线束的保护。DR-25热缩管与瑞侃-25材料模缩套和S-1125热溶胶配合使用，能形成电缆线束的全面保护。

温度范围

最低收缩温度	150°C
最低完全收缩温度	175°C
工作温度范围	-75°C 至150°C

标准

类型	军用标准	瑞侃标准
DR-25	AMS-DTL-23053/16*	RT-1116 RK-6008/1
	VG 95343 部分5 Type D	
	VDE 0341/Pt 9005	
	BS 4G-198 部分3 10A	
	Def. Stan. 59-97 Issue 3 Type 6B	

热缩管

DR-25防油柔软橡胶热缩管

尺寸规格

军标	尺寸	内径 (mm)		壁厚 (mm)
		收缩前 (最小)	收缩后 (最大)	收缩后
—	1/8	3.2 [0.125]	1.6 [0.062]	0.76 ± 0.15 [0.030 ± 0.006]
—	3/16	4.8 [0.187]	2.4 [0.093]	0.84 ± 0.15 [0.033 ± 0.006]
-001	1/4	6.4 [0.250]	3.2 [0.125]	0.89 ± 0.15 [0.035 ± 0.006]
-002	3/8	9.5 [0.375]	4.8 [0.187]	1.02 ± 0.20 [0.040 ± 0.008]
-003	1/2	12.7 [0.500]	6.4 [0.250]	1.22 ± 0.20 [0.048 ± 0.008]
-004	3/4	19.0 [0.748]	9.5 [0.375]	1.45 ± 0.28 [0.057 ± 0.011]
-005	1	25.4 [1.000]	12.7 [0.500]	1.78 ± 0.28 [0.070 ± 0.011]
-006	1 1/2	38.0 [1.500]	19.1 [0.750]	2.41 ± 0.41 [0.095 ± 0.016]
-007	2	51.0 [2.000]	25.4 [1.000]	2.79 ± 0.41 [0.110 ± 0.016]
-008	3	76.0 [3.000]	38.0 [1.500]	3.18 ± 0.50 [0.125 ± 0.020]
-009	4	101.6 [4.000]	50.8 [2.00]	3.55 ± 0.50 [0.140 ± 0.020]

订货资料

标准颜色	黑 (0)
规格选择	选择收缩后能紧贴于物体表面上的最大尺寸 根据特殊订单提供不同尺寸的产品
标准包装	卷装
订货举例	产品名称、尺寸、颜色 (如DR-25 1/8-0)