

热缩管

DWP-125柔软高收缩比双层热缩管

优特点

- 3:1高收缩比可用作非规则形状物件的绝缘和密封保护
- 中等壁厚能增加机械保护作用，并且柔软聚烯烃提供安装时的柔软性
- 管内热熔胶具有与各种塑料，橡胶和金属很好的粘合性，例如聚乙烯，氯丁橡胶和钢铁
- RoHS规范



应用

广泛用于电气环境密封和电气保护，如电线对接，分叉口，以及连接器与电缆的连接处。DWP-125通过UL和CSA认可。

温度范围

最低收缩温度	80°C
完全收缩温度	125°C
连续工作温度	-40°C 至 110°C

标准

DWP-125	军用标准	UL标准	CSA标准	瑞侃标准
	AMS-DTL-23053/4* 等级3(透明色除外)	E85381 600V, 1250°C	LR31929 600V, 125°C	DWP-125图纸

热缩管

DWP-125柔软高收缩比双层热缩管

产品尺寸规格

尺寸	内径(mm)		收缩后壁厚(mm)	
	收缩前D	收缩后d	热溶胶壁厚W1	总壁厚W
1/8	3.2	1.0	0.18	1.07
3/16	4.8	1.5	0.43	1.32
1/4	6.4	2.0	0.56	1.45
3/8	9.5	3.0	0.68	1.65
1/2	12.7	4.0	0.68	1.70
3/4	19.1	6.0	0.76	2.03
1	25.4	8.0	0.76	2.50

订货资料

标准颜色	黑(-0)
非标准颜色	白(-9), 红(-2), 蓝(-6), 黄(-4), 绿(-5), 透明(-X, 非阻燃)
尺寸选择	选择收缩后能紧贴于物体表面上的最大尺寸
标准包装	剪节
订购举例	产品名称, 尺寸规格和颜色例: DWP-125 1/4-0