

热缩管

HRHT高收缩比、高温、柔软、厚壁的聚烯烃热缩管

优特点

- 收缩比高达6:1
- 经过特别配方制造，具有厚壁绝缘、应力消除和防磨损性能
- 阻燃性通ASTMD 635 认证
- 冷热环境中均呈现出色性能
- 工厂也可提供带胶型，用于潮湿、腐蚀性环境的防水型环境密封
- RoHS认证



应用

高收缩率(HR)、高温(HT)热缩管，收缩比高达6:1，经过精心设计，可顺应各种奇怪形状并在较大连接过渡部分上收缩，从而实现电缆接头和设备的修理与密封。本产品可用于密封接头的后端，或简单修理损坏的电缆或导线的外层绝缘。

无需拆卸，即可修理和释放电缆线束。

HRHT套管提供可选热溶粘胶层。高性能粘胶也可用于要求更高的应用。

安装

最低收缩温度	135°C [275°F]
最低完全收缩温度	150°C [302°F]

温度范围

-55°C ~ 135°C [-67°F ~ 275°F]

规格/认证

系列	军用标准	瑞侃标准
HRHT	SAE-AS81765/1, 类型II*	HRHT图纸

*可热收缩、交联、柔软的聚烯烃