

热缩管

PTCM收缩比极高、双层、柔软型热缩管

优特点

- 6:1收缩比
- 极佳的防磨损和耐切割性
- 低收缩温度，可快速安装
- 出色的机械强度
- RoHS认证



应用

PTCM是一种柔软的双层热缩管，其内粘含有可溶胶层。PTCM为导线接线与端子提供机械保护和环境保护，用于多种部件的防潮封装。尤其是，该产品会很好地贴附于PVC。

凭借出色的6:1膨胀比，单个产品即可保护和绝缘多种应用。PTCM还具有极佳透明度，可用于保护需要在使用期间进行检查的基底部件。

安装

最低收缩温度	60°C [140°F]
最低完全收缩温度	80°C [176°F]

温度范围

-40°C ~ 85°C [-40°F ~ 185°F]

规格/认证

系列	瑞侃标准
PTCM	RK-6768

产品尺寸规格

产品号	内径 (mm)		壁厚 (mm)
	收缩前	收缩后	收缩后
9/1.5	9.0 [0.354]	1.5 [0.059]	1.60 ± 0.20 [0.062 ± 0.008]