

热缩管

RT-790 NBCCS线束套管

优特点

- 经过硬化处理，可耐受包括DS-2和STB在内的NBC去污剂要求
- 经过HD、VX与TGD内外部暴露的活化剂试验
- 符合当前军用地面车辆可燃性与耐液体性的要求
- 提供胶、导线和用于保险系统的其它线束部件



应用

RT-790热缩管由耐化学药剂的氟橡胶制成，适用于需要防潮、抗菌和耐受车用液体与燃料的领域。

耐化学药剂性经过根据陆军TOP 8-2-510针对NBC污染物耐受性的试验。

安装

套管可在超过250°C 的温度收缩

产品具有2:1的收缩比

最佳应用范围是收缩后ID(内径)10%至收缩前ID的85%之间

温度范围

-55°C ~ 200°C

[-67°F ~ 392°F]

热缩管

RT-790 NBCCS线束套管 (续)

尺寸选择

尺寸规格	内径 (mm/in)		收缩后壁厚 (mm/in)		
	收缩前 最小值	收缩后 最大值	最小值	最大值	标称值
1/8	3.17 [0.125]	1.57 [0.062]	0.25 [0.010]	0.41 [0.016]	0.30 [0.012]
3/16	4.74 [0.187]	2.36 [0.093]	0.28 [0.011]	0.46 [0.018]	0.36 [0.014]
1/4	6.35 [0.250]	3.17 [0.125]	0.33 [0.013]	0.51 [0.020]	0.41 [0.016]
3/8	9.50 [0.375]	4.74 [0.187]	0.41 [0.016]	0.58 [0.023]	0.48 [0.019]
1/2	12.70 [0.500]	6.35 [0.250]	0.41 [0.016]	0.58 [0.023]	0.48 [0.019]
5/8	15.90 [0.625]	7.95 [0.313]	0.48 [0.019]	0.66 [0.026]	0.56 [0.022]
3/4	19.05 [0.750]	9.50 [0.375]	0.61 [0.024]	0.79 [0.031]	0.69 [0.027]
1	25.40 [1.000]	12.70 [0.500]	0.71 [0.028]	0.89 [0.035]	0.79 [0.031]
1 1/4	31.75 [1.250]	15.87 [0.625]	0.76 [0.030]	0.94 [0.037]	0.84 [0.033]
1 1/2	38.10 [1.500]	19.05 [0.750]	0.86 [0.034]	1.04 [0.041]	0.94 [0.037]
2	50.80 [2.000]	25.40 [1.000]	0.94 [0.037]	1.12 [0.044]	1.02 [0.040]

订货资料

颜色	仅黑色 (-0)
型号选择	选择收缩后能紧贴物体表面上的最大尺寸 根据请求和最低限购买量, 可提供特殊订购型号
标准包装长度	成卷包装。数量依尺寸而不同。
订购举例	产品名称、尺寸和颜色 (例如, RT-790-1/8-0)

部件编号系统

RT-790	-1/8	-0	-SP
材料	尺寸	颜色	包装