

热缩管

Versafit高阻燃柔软低温热缩管

优点

- 2:1收缩比
- 低温收缩,减少安装时间和降低对温度敏感器件的受损害风险
- 非常柔软弯曲时不易起皱
- 高度阻燃
- 非常适合于热印
- 比传统的非交链材料耐温等级更高,热稳定性更好,更耐物理磨损
- 不含有对环境有害的化学物质PBBOs和PBBEs
- RoHS规范



应用

Versafit 由特殊配方的交链聚烯烃制成。应用于线形元器件,接线端子和连接接头的电气绝缘和保护,柔软轻型线束的成束,电线连接的应力消除和电线,电缆,终端和元器件的标志和颜色标识。Versafit在商用和军用市场上具有高度的性价比和得到广泛的应用。

温度范围

最低收缩温度	70°C
完全收缩温度	90°C
工作温度范围	-55°C 至 +135°C

标准/认可

类型	UL标准	CSA标准	军用标准	瑞侃标准
RW-3009	E35586 VW-1 600V, 125°C	LR31929 VW-1 600V, 125°C	AMS-DTL-23053/5 等级1&3	RW-3009

热缩管

Versafit高阻燃柔软低温热缩管

产品尺寸规格
(单位: mm)

产品号	内径		壁厚
	收缩前	收缩后	
3/64	1.63 ± .2	0.58	0.40 ± .08
1/16	1.85 ± .2	0.79	0.43 ± .08
3/32	2.79 ± .2	1.17	0.51 ± .08
1/8	3.43 ± .2	1.57	0.51 ± .08
3/16	5.21 ± .3	2.36	0.51 ± .08
1/4	7.11 ± .3	3.17	0.64 ± .08
3/8	10.16 ± .4	4.74	0.64 ± .08
1/2	13.72 ± .4	6.35	0.64 ± .08
5/8	16.90 ± .4	8.0	0.76 ± .08
3/4	20.45 ± .4	9.52	0.76 ± .08
1	25.55 ± .4	12.7	0.89 ± .12
1 1/4	33.40 ± .7	15.88	1.02 ± .15
1 1/2	39.88 ± .8	19.05	1.02 ± .15
2	52.83 ± 1.0	25.4	1.14 ± .16
3	78.49 ± 1.0	38.1	1.27 ± .20
4	104.14 ± 1.3	50.8	1.40 ± .23

订货资料

颜色	标准颜色	黑(-0)白(-9)红(-2)蓝(-6)黄(-4)绿(-5)
	非标准颜色	橙(-3)紫(-7)棕(-1)灰(-8)
规格选择	选择收缩后能紧贴于物体表面上的最大尺寸	
标准包装	卷装	
订货举例	标定产品名称, 规格和颜色Versafit 1/4-0	